

Alpina EXPERT Deckenfarbe (Альпина ЭКСПЕРТ Интерьерная для потолков)

Высокая укрывистость и белизна

- Без брызг и полошения
- Низкий расход



белая

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

2,5л / 10,0л. Плотность продукта - 1,5 кг/л.

Назначение:

Водно-дисперсионная краска для создания матовых покрытий на потолках и стенах внутри помещений. Обладает высокой укрывистостью и белизной. Легко наносится и распределяется. Формирует качественное покрытие без видимых стыков между отдельными участками. Оптимальна для потолка.

Степень глянца:

матовая

Способ нанесения/ Инструмент:

Краска наносится валиком, кистью или краскопультом (диаметр сопла 0,43мм, угол распыления 50°, давление 160-180 bar). Перед использованием материал необходимо перемешать. Нанести краску в 1 слой, при необходимости 2. При покраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света. Краска набирает укрывистость на поверхности во время высыхания. Технологический перерыв между 1-м и 2-м слоем краски: 12 час.

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологичная
- Супербелая
- Высокоукрывистая
- Легко раскатывается на потолках
- Маскирует мелкие дефекты поверхности
- Наносится без брызг и полошения

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки внутри помещения:

- известково-цементные штукатурки
- дисперсионные шпатлевки и краски
- гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон

Цветовые тона/ Колеровка:

применяется как белая краска или заколерованная вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Время высыхания/ Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, полное высыхание длится 2-3 дня. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 135 мл/м² (~200 г/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие: см. раздел подготовка подложки

Промежуточное покрытие: Alpina EXPERT Deckenfarbe, разбавление водой для 1-го слоя: до 10 % объема.

Финишное покрытие: неразбавленной Alpina EXPERT Deckenfarbe , в случае необходимости разбавить максимум 5% (объема) водой.

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT Deckenfarbe**ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА****Подготовка подложки:**

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.). Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (BY) / СП 71.13330.2017 (RU).

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза (мокре по мокрому). Для грунтования можно также использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT TiefGrund konzentrat.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT Deckenfarbe разбавленной водой до 10% объема или загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT TiefGrund konzentrat.

Гипсовые основания:

После каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund (разбавленной водой 1:1), Alpina EXPERT Grund-Konzentrat (разбавленной водой 1:9) или Alpina EXPERT TiefGrund konzentrat (разбавленной водой 1:5). Необходимо избегать образования глянцевого слоя (блестящей поверхности) после грунтования.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT Deckenfarbe разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT TiefGrund konzentrat.

Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения плесенью, грибком :

Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund . Окраску поверхности выполнить материалом Alpina Кухня и Ванная. Поверхности с плесенью и грибком очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Защпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT TiefGrund konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Меры предосторожности (BY):**

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Описание опасности (RU):

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожи. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия органических растворителей.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом. **Хранение:** в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок (BY) / Срок годности (RU): в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация по состоянию на июнь 2022 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.ru

КОНТАКТЫ

Иностранные унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест»,
тел.: +375 162 55 96 79
ООО ДАВ - Руссланд, ул. Авангардная д.3, 125493 Москва Тел. +7 495 660 08 49