




Alpina EXPERT Acryl Fassade (Альпина ЭКСПЕРТ Акриловая фасадная)

Профессиональная краска для защитно-декоративной отделки фасадов, в т.ч. штукатурных систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК)
отличная стойкость цвета
высокая паропроницаемость
сниженное водопоглощение



ColorMix

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

База 1: 10 л / 15,2 кг. Плотность - 1,52
База 3: 9,4 л / 12,6 кг. Плотность - 1,34
Объем базы 3 после колеровки - 10 л, масса зависит от пигментации.

Назначение:

Водно-дисперсионная акриловая краска, соответствует требованиям СТБ 1197-2008, ГОСТ 33290-2015

Предназначена для долговечной защиты и цветового оформления бетонных, кирпичных и оштукатуренных фасадов, в том числе с штукатурными системами утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК). Подходит для внутреннего использования при окраске неотапливаемых помещений и зон с повышенной влажностью.

Свойства:

- Атмосферостойкая, для защиты фасадов от влаги, ветра и мороза;
- Стойкая к выцветанию под действием щелочности и УФ-излучения;
- Способствует быстрой сушке фасадов, с высокой паропроницаемостью класса V₁ EN 1062-1;
- Защищает от разрушающего действия влаги, с пониженной водопроницаемостью класса W₂ EN 1062-1 ($w < 0,3 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{24})$);
- Состав и свойства продукта позволяют применять его и для внутренних работ;
- Экологически безопасная, без вредных добавок и неприятного запаха.

Подходящие типы оснований:

Цементно-известковые, цементные, гипсовые штукатурки и шпатлевки растворных групп PII, III, IV DIN V 18550, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, гипсокартонные, цементно-стружечные и т. п. плиты, старые матовые дисперсионные краски и штукатурки, штукатурные поверхности систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК). Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Не пригодна для нанесения на незащищенные горизонтальные участки фасадов, на которых может длительное время скапливаться влага.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая, База 3: прозрачная.

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Tint или Alpina Kolorant. Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3 заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. Возможно применение иных систем колеровки согласно рекомендациям производителя.

Обеспечение длительной стойкости ярких и темных тонов преимущественно возможно только при использовании неорганических

Степень глянца:

матовая, класс G₃ EN 1062-1

Способ нанесения/ Инструмент:

Перед использованием краску тщательно перемешать. Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя. Краска наносится кистью, валиком или краскопультом. Нанесение краскопультом (бездвоздушное): угол распыления 60°, диаметр сопла 0,53-0,58 мм (0,021"-0,023" дюйма), Давление 175-180 bar. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания/ Температура применения:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² или 230 г/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие: грунтками глубокого проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Tiegrund Konzentrat.

Промежуточное покрытие:

Alpina EXPERT Acryl Fassade разбавленной максимум 10% (объёма) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina EXPERT Acryl Fassade, в случае необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды.

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/c) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.



Alpina EXPERT Acryl Fassade

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (BY) / СП 71.13330.2017 (RU). При устройстве штукатурных систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК) следует руководствоваться локальными техническо-правовыми нормами.

Цементно-известковые и цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели в зависимости от температуры, влажности окружающего воздуха и толщины слоя новой штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки обработать проникающими грунтовочными составами Alpina EXPERT. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки обработать проникающими грунтовками Alpina EXPERT два раза (мокрое по мокрому). Пригодные проникающие грунтовки Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или мелящей поверхностью очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие и соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT Acryl Fassade разбавленной водой до 10% объема или загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Beton-Kontakt. Нормальные или сильно впитывающие основания обработать проникающими грунтовками Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina EXPERT Acryl Fassade, разбавленной водой до 10% (объема).

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Грязные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT Acryl Fassade разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить проникающими грунтовками Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

Поверхности с высоловами:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой специальной органической грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высоловами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки обработать проникающими грунтовками Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

Хранить в местах недоступных для детей. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Бладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожи, может провоцировать аллергическую реакцию при попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок (BY) / Срок годности (RU): в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 573 по состоянию на апрель 2022 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by / www.alpina-farben.ru

KONTAKT

Иностранные унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест»,
тел.: +375 162 55 96 79, e-mail: info@alpina-farben.by

KONTAKT

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, пом. 2, оф. 304, RU-125493, г.Москва, Россия
тел.: 8 800 600-58-34; e-mail: alpina@daw-se.ru